



卡托熔点 测试报告

样品料号	WL-TR0931-B	报告编号	20240302-2	测试日期	20240302
样品名称	NANO SIM 卡托 (银色)	送样数量	3PCS	测试版本	V0
样品来源	生产部	需求单位	实验室	测试人员	曾令红
实验描述	卡托熔点测试				
试验设备	热风拆焊台/电子显微镜	设备型号	/	校验日期	/
测试标准	产品材质为3号锌合金，熔点384°C				
试验情况	1号样品500°C热风持续吹 10 min.		3号样品384°C热风持续吹 10 min.		
	2号样品400°C热风持续吹 10 min.				
样号	试验前图片		试验后图片		情况描述
1 #					卡托融化并且掉落
2 #				卡托没有融化但是变形	
3 #			卡托外观良好，没有变形的情况发生		
试验结论	测试结果符合要求，判定为合格。				PASS
核准	曾令红	审核	/	检测	曾令红